

Táblázatok: Az "Egyszerhasználatos egészségügyi  
textiliák alkalmazásának lehetőségei"  
című cikkhez.



Erdélyi: Egyszerhasznúlatos cü. textiliák

1.sz. táblázat

Termék megnevezése	Év	
	1971.	1976.
Pólyák /kötszerek/	15	25
Egészségügyi csomagok és köpenyek	10	70
Pelenkák, szalvéták, higiéniai párnák	70	85
Betegruházat	2	16

2. sz. táblázat

Megnevezés	Év			
	1975.	1980.	1985.	1990.
Nem szőtt textiliák felhasználása, egészségügyi kelmék céljaira.	-	14500	23500	36000
Műtő felszerelési textiliák	-	2000	3000	5000
Ágyhuzatok	-	1000	2000	4000
Orvosi és ápolói ruházat	-	500	2000	5000
Kötszer, tamponok	-	1000	1500	2000
Egészségügyi betétek	-	5000	5000	5000
Pelenkák	-	5000	10000	15000

/Az adatok 1000 m<sup>2</sup>-ben értendők./

Erdélyi: Egyszerhasználatos cü. textiliák

3. sz. Összehasonlító táblázat a hagyományos és az egyszerűhasználatos textiliák költségeinek vizsgálatához /1979-es árszinten/.

Anyag megnevezése	Egyszerhasználatos termék ára Ft-ban. *4	Hagyományos termék ára egy felhasználásra vetítve Ft-ban.
Műtős sapka /ffi/	2,10-3,92	0,71
Műtős sapka /női/	5-20-11,70	0,67
Ápolói sapka /női/	2,10-3,92	0,67
Szájmaszk	1,00-2,70	0,40
Mondató kesztyű	1,50-1,80	0,20
Műtösköpeny	150	12,10
Műtöslapedő hasított	42	11,40
Ágylepedő	37,70-45	9,47
Nagy párnahuzat	19,12	4,13
Kis párnahuzat	9	1,61
Paplanhuzat	70-80	13,40
Cipővédő	8,40	3,67

Erdélyi: Egyszerhasználatos mű. textilárk

4. sz. táblázat a próbafelhasználás során alkalmazott  
termékek mennyiségéről

Megnevezés	Mennyiség
Műtős sapka /férfi/	25.000 db
Kerek műtős sapka /női/	11.500 db
Kötős műtős sapka /férfi/	7.000 db
Törülő 40x50 cm-es	14.000 db
Lyukas kendő	5.000 db
Lepedő 100x200 cm-es	4.850 db
Párnahuzat /nagy/	5.000 db
Kompressz	1.500 db
Mosdó kesztyű	110.000 db
Szájkendő	26.000 db
Gipszalátét	500 m <sup>2</sup>
PE műtős cipőhuzat	3.000 db

Erdélyi: Egyszerhasználatos műtextiliák

5.sz. Összehasonlító táblázat a textil fizikai tulajdonságokra

Tulajdonság	import termék	T/1085 típus
Névmleges területi sűrűség gr/m <sup>2</sup>	26	30
Kelme jellemző	hosszori- entált	orientá- latlan
Szálanyag finomsága, dtex	1,63	1,7
Légáteresztés m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> /sec		
1 réteg	908,88	1225,27
2 réteg	580,83	812,08
3 réteg	430,97	528,47
Szakítóerő kp. H	2,89	3,06
46°	2,31	1,85
K	1,79	1,43
Szakítónyúlás %-ban H	6,5	16,1
45°	15,3	25,2
K	22,8	26,2
Hedvesség felvétel %	68,21	27,77
Hedvesszívó képesség mm H	2,00	15,67